

Z-Perform 2000Dラベル

永久アクリル系接着剤を使用した滑らかな感熱式紙製ラベル

Eコマースのラベルの印刷でも、食品ラベルの印刷でも、信頼性が高く、トラブルのない高品質な印刷が必要です。ZebraのZ-Perform 2000Dラベルなら安心です。この白い紙製の感熱ラベルは、お手頃な価格で高い品質と耐久性をお届けします。この全温度に対応する永久アクリル系接着剤は、-40°F/-40°Cという低温の表面に貼付可能であり、食品との間接的な接触に関するFDA 175.105の要件に適合します。最大8インチ/秒での印刷時に、保護コーティングが最適な印刷品質をもたらす一方、プリントヘッドの摩耗を最小限に抑えます。職人的技能と耐久性はZebraの伝統であり、最後の1枚まで最高のパフォーマンスを発揮するので安心です。Z-Perform 2000Dラベルは幅広いラベル用途にお勧めです。



信頼性の高い印刷、高品質の印刷、Zebraの印刷。

低品質なサプライ品はプリントヘッドの短寿命化や業務効率の悪化につながる可能性があるため、Zebraは良品質な印刷用サプライ品を利用することをお勧めしています。Zebraは常に最高のパフォーマンスが発揮されるように、自社のサーマル印刷用サプライ品を設計、製造し、徹底した出荷前試験を行っています。ZebraではISO 9001の認証に基づく23の検査プロセスと安定した材料を使用して、オーダーごとに信頼できるパフォーマンスを保証しています。ラベルをいつ注文しても、常に同じ安定したパフォーマンスが得られるので安心です。

特殊なコーティングでトラブルのない印刷が可能

Z-Perform 2000Dラベルの保護コーティングにより、特に滑らかな印刷が可能になり、プリンタのプリントヘッドが保護されます。優れた印刷品質と鮮明さも確保できます。さらにコーティングによって水、油、その他の環境要因に対する耐性が強化され、ラベルの耐久性が増します。

食品への使用、低温環境での使用に最適

この全温度に対応する永久アクリル系接着剤付きラベルは、-40°F/-40°Cの低温でも確実に貼付できます。また、-65°F~131°F/-54°C~55°Cの温度範囲で接着状態が維持されるので、低温環境下の資産への利用に最適です。接着剤は食品との間接的な接触に関するFDA 175.105に適合しており、収縮包装、その他の食品パッケージに使用できます。

Zebra ZipShip - 在庫があり、ただちに出荷可能

至急、ラベルが必要ですか？ Z-Perform 2000DラベルはZebra ZipShipプログラムに含まれているので、在庫があり、ただちに発送できます。迅速に配送します。最小注文数はわずか1箱です。

カスタマイズ可能

Zebraではお客様の用途やプロセスの要件に合わせて、Z-Perform 2000Dをどのようなサイズ、形状、またはラベル構成でも提供できます。さらに、Zebraのフレクソ印刷機で印刷済みのテキスト、グラフィック、カラーを追加できます。

Z-Perform 2000Dラベルは、高品質の印刷が実現するとともに、全温度永久接着剤で低温環境でのラベル処理に対応する経済的なラベルです。

詳細については www.zebra.com/barcodesupplies をご覧ください。

仕様

材料構造	
原料番号	65791RM
ラベル	コーティングされた白い滑らかな感熱紙 3.0ミル／76.2ミクロン
接着剤	全温度に対応するアクリル系接着剤 0.5ミル／12.7ミクロン
ライナー	40ポンド／59gsm、セミブリーチ、クラフトストック 2.5ミル／63.5ミクロン
合計厚さ (±10%)	6.0ミル／152.4ミクロン
環境	屋内で使用、耐寒性
温度性能	
最低貼付温度 ¹	-40°F/-40°C
使用可能な温度範囲 ²	-65°F〜131°F／-54°C〜55°C
推奨プリンタ／リボン	
プリンタ	ダイレクトサーマルプリンタ：Zebraのデスクトップ、産業用、およびモバイルサーマルプリンタで最高のパフォーマンスが発揮されます
リボン	該当なし
接着強度	
段ボール	滞留時間5分：17オンス／インチ
	滞留時間24時間：18オンス／インチ
スチール	滞留時間5分：49オンス／インチ
	滞留時間24時間 ³
ポリカーボネート	滞留時間5分：57オンス／インチ
	滞留時間24時間 ³
ポリエチレン	滞留時間5分：26オンス／インチ
	滞留時間24時間：46オンス／インチ
化学耐性	
弱い化学薬品	
血液	非推奨
体液	非推奨
塩水	用途における試験
水道水	用途における試験
窓ガラス用洗剤	非推奨
中程度の化学薬品	
アルコール	非推奨
アンモニア	非推奨
漂白剤	非推奨
IPA	非推奨
強い化学薬品	
ガソリン	非推奨
グリース	非推奨
油	非推奨
非常に強い化学薬品	
アセトン	非推奨
IRリフロー	非推奨
MEK	非推奨
TCE	非推奨
キシレン	非推奨

規制およびコンプライアンス

乾燥食品との直接接触に関するFDA 175.105、または機能的障壁による分離、BPAおよびラテックス不使用

製品の性能および適合性

推奨保管条件	72°F／22°C (相対湿度50%) で保管した場合、1年
推定耐用期間 ⁴	屋内利用で1年以上
サンプルの品番	SAM65791

最終用途における材料テスト

本文書に記載されている情報は、あくまでも目安であり、仕様の設定に用いることは想定されていません。製品が個々の用途のすべての要件に適合するかどうかの判断は、あくまでもZebra製品を購入なさる方の責任で行っていただきます。

保証

材質または製造上の欠陥に対するサプライ品の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください：
www.zebra.com/warranty

脚注

1. ラベルを貼付するときに、環境および表面がこの温度を上回っている必要があります。
2. 正しい手順で貼付し、適切な滞留時間（通常、24時間）を守った場合、粘着面はこの温度範囲に耐えられます。
3. 接着剤と表面間の引力が強くてラベルがはがれます。
4. 正しい手順で貼付し、適切な滞留時間（通常、24時間）を守った場合、仕様どおりの耐用期間が見込めますが、保証はできません。

市場と用途

倉庫業務

- コンプライアンスラベル
- 出荷ラベル

製造

- 製品識別
- WIP（仕掛品）

その他

- 標準的なボックスラベル



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 内幸町平和ビル 14F
TEL 0066-33-821700 (フリーダイヤル) FAX 03-3580-8301

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
182 Cecil St, #08-01 Fraser Tower, Singapore 069547
TEL +65-6858-0722 FAX +65-6885-0838