Z-Ultimate 2000Tラベル

永久アクリル系接着剤を使用した光沢のある熱転写式ポリエステル素材のラベル

Z-Ultimate 2000Tラベルは化学薬品処理が必要な場合を含め、非常に過酷な環境にある資産のラベル処理に最適です。この白くて光沢のある熱転写式ポリエステルラベルにより、信頼できる印刷品質と耐久性が得られます。Zebraの6200ワックス／レジンリボン、または5100および5095レジンリボンと組み合わせると、こすれやひっかき傷に対する最強の耐性とアルコール、IPA、アンモニアといった中程度の強さの薬品に対する耐久性が得られます。UL承認を得ているため、屋内で使用するUL認定製品の識別用に最適です。連続用紙方式に適しています。職人的技能と耐久性はZebraの伝統であり、最後の1枚まで最高のパフォーマンスを発揮するので安心です。Z-Ultimate 2000TラベルはUL認定製品、トップサイドPCBラベル、自動車部品の識別など、多様なラベル処理用途にお勧めです。

信頼性の高い印刷、高品質の印刷、Zebraの印刷。
低品質なサプライ品はプリントヘッドの短寿命化や業務効率の悪化につながる可能性があるため、Zebraは良品質な印刷用サプライ品を利用することをお勧めしています。Zebraは常に最高のパフォーマンスが発揮されるように、自社のサーマル印刷用サプライ品を設計、製造し、徹底した出荷前試験を行っています。ZebraではISO 9001の認証に基づく23の検査プロセスと安定した材料を使用して、オーダーごとに信頼できるパフォーマンスを保証しています。ラベルをいつ注文しても、常に同じ安定したパフォーマンスが得られるので安心です。

こすれやひっかき傷、中程度の強度の化学薬品、高温に対する最高の耐性
Z-Ultimate 2000TラベルをZebraの6200、5100、または5095のリボンと組み合わせることによって、こすれやひっかき傷に対して優れた印刷耐性が得られ、資産の使用期間が終わるまで、識別可能な状態が続きます。このラベルはアルコール、アンモニア、IPA、漂白剤など、中程度の強さの化学薬品に触れても判読可能で無傷なままなので、医療機器、調理機器など、薬品を使ったクリーニングや消毒が必要な資産の識別に最適です。このラベルは貼付後、302°F/150°Cまで耐えられるので、製造時に高温処理が必要な製品や一部の調理機器のように使用中に加熱される製品の識別に安心して利用できます。

UL認定ラベルソリューション
Z-Ultimate 2000TとZebraの5100および5095の組み合わせは、UL 969規格に従ってULが徹底的に検査したうえで認定しています。さらに、Zebraのサプライ品製造工場は、ULマークをあらかじめ印刷することが承認されています。

Zebra ZipShip - 在庫があり、ただちに出荷可能
至急、ラベルが必要ですか？ Z-Ultimate 2000TラベルはZebra ZipShipプログラムに含まれているので、在庫があり、ただちに発送できます。迅速に配送します。最小注文数はわずか1箱です。

用途に合わせてカスタマイズできます。
Zebraではお客様の用途やプロセスの要件に合わせて、Z-Ultimate 2000Tをどのようなサイズ、形状、またはラベル構成でも提供できます。さらに、Zebraのフレクソ印刷機で印刷済みのテキスト、グラフィック、カラーを追加できます。

Z-Ultimate 2000TラベルはUL認定付きで高温、こすれ、ひっかき傷に耐えられるラベルです。さらに、中程度の強さの化学薬品に耐性があり、要求の厳しい用途にも安心なラベルソリューションです。
詳細については www.zebra.com/barcodesupplies をご覧ください。

仕様

材料構造	
原料番号	68130RM
ラベル	光沢のある白い熱転写式ポリエステル素材 2.0ミル／50.8ミクロン
接着剤	高性能な永久アクリル系接着剤 0.8ミル／20.32ミクロン
ライナー	50ポンド／74gsm半晒クラフト紙ライナー 3.0ミル／76.2ミクロン
合計 厚さ（±10%）	5.8ミル／147.3ミクロン
環境	屋内、屋外使用で最大3年
温度性能	
最低貼付温度[1]	50°F／10°C
使用可能な温度範囲[2]	-40°F～302°F／-40°C～150°C
推奨プリンタ／リボン	
プリンタ	熱転写式プリンタ（リボンが必要）、Zebraのデスクトップ、ミッドレンジ、高性能サーマルプリンタで最高のパフォーマンスが発揮されます
リボン	Zebra 6200、5095、5100レジンリボンが適合し、最高のパフォーマンスが発揮されます
接着強度	
ステンレススチール	滞留時間5分：27オンス／インチ
	滞留時間24時間：30オンス／インチ
ポリカーボネート	滞留時間5分：38オンス／インチ
	滞留時間24時間：48オンス／インチ
ポリエチレン	滞留時間5分：15オンス／インチ
	滞留時間24時間：16オンス／インチ
ラベルの抗張力	
機械方向	18,000psi
横方向	22,000psi
化学耐性	
弱い化学薬品	
血液	6200、5095、および5100：推奨
体液	6200、5095、および5100：推奨
塩水	6200、5095、および5100：推奨
水道水	6200、5095、および5100：推奨
窓ガラス用洗剤	6200、5095、および5100：推奨
中程度の化学薬品	
アルコール	6200、5095、および5100：推奨
アンモニア	6200、5095、および5100：推奨
漂白剤	6200、5095、および5100：推奨
IPA	6200、5095、および5100：推奨
強い化学薬品	
ガソリン	6200、5095、および5100：用途における試験
グリース	6200、5095、および5100：用途における試験
油	6200、5095、および5100：用途における試験
非常に強い化学薬品	
アセトン	非推奨
IRリフロー	非推奨
MEK	非推奨
TCE	非推奨
キシレン	非推奨

規制およびコンプライアンス	
5095および5100のリボンでUL、屋内使用でUL認定	
製品の性能および適合性	
推奨保管条件	72°F／22°C（相対湿度50%）で保管した場合、1年
推定耐用期間[3]	屋内、屋外で最大3年

最終用途における材料テスト

本文書に記載されている情報は、あくまでも目安であり、仕様の設定に用いることは想定されていません。製品が個々の用途のすべての要件に適合するかどうかの判断は、あくまでもZebra製品を購入なさる方の責任で行っていただきます。

保証

材質または製造上の欠陥に対するサプライ品の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください：
www.zebra.com/warranty

脚注

1. ラベルを貼付するときに、環境および表面がこの温度を上回っている必要があります。
2. 正しい手順で貼付し、適切な滞留時間（通常、24時間）を守った場合、粘着面はこの温度範囲に耐えられます。
3. 正しい手順で貼付し、適切な滞留時間（通常、24時間）を守った場合、仕様どおりの耐用期間が見込めますが、保証はできません。

市場と用途

製造

- トップサイドPCBラベル
- 製品識別
- 自動車部品のラベル
- UL製品ラベル

ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
〒 100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 内幸町平和ビル 14F
TEL 0066-33-821700 (フリーダイヤル)　FAX 03-3580-8301

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
182 Cecil St, #08-01 Fraser Tower, Singapore 069547
TEL +65-6858-0722　FAX +65-6885-0838

ZEBRA、ZebraヘッドグラフィックおよびZebra Technologiesのロゴは世界の多くの国々で登録されたZebra Technologies Corporationの商標です。その他の商標は全て、それぞれの所有者に帰属します。©2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates.